

Tehnični list
Klinasti jermeni





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBZKP85A13PB**
Barva: **safirno modra**



SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Klinasti jermeni	k1 % sproščeno (Stik)	12,9 N | 2,9 lbf
Konstrukcija profila	brez napenjalnih elementov	k1 % statično (Stik)	16,1 N | 3,6 lbf
Napenjalni element	n/a	Teža	8,6 kg/100m
Način obdelave	zobast	Temperaturno območje	-30°...+60°C
Priporočena minimalna debelina diska	71 mm	Velikost embalaže	50 m
		Kemična odpornost	na zahtevo
Priporočena predobremenitev	4...8%		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	safirno modra	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	Odporen na hidrolizo	n/a
n/a	Odporen proti mikrobom	n/a
n/a	Odporen na nizke temperature	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST
REACH (Uredba ES št. 1907/2006) v veljavnih različicah
Uredba (ES) št. 1935/2004 v veljavnih različicah
EG 10/2011 v veljavnih različicah
FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Nemčija • Tel. +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com