


klinični jermen

PU85A plus blau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKP85A13BPA	13x8 (A)	8,4	50	164	71	2,8	108	21,5	47,5
FBKP85A17BPV	17x11 (B)	15,3	50	164	90	3,5	195	39,0	86,0
FBKP85A22BA	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	325	65,0	143,3

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Lastnosti**Geringe Dehnung**

Patentierter Materialmischung "PLUS" für geringere Dehnung.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026