klinični jermen

PU90A bel gladko



pribl. 92° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...5%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,5
približni koeficienti trenja µ PE	0,3
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,25

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP90A08VZ	8x5 (M)	3,3	100	328	45	1,8	48	9,6	21,1
FBKP90A10E	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	70	14,1	31
FBKP90A13VZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	129	25,8	56,9
FBKP90A17VZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	234	46,7	103
FBKP90A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	389	77,9	171,6

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026