
Tehnični list
Klinasti jermeni





Kakovost: **PU95A**
Številka artikla: **FBZKP95A17PV**
Barva: **bež**

FDA EC

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Klinasti jermeni	k1 % sproščeno (Stik)	154,5 N | 34,7 lbf
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko	k1 % statično (Stik)	193,1 N | 43,4 lbf
Napenjalni element	Polyester (3 mm)	k1 % sproščeno (prekrivanje)	n/a | n/a
Način obdelave	zobast	k1 % statično (prekrivanje)	n/a | n/a
Priporočena minimalna debelina diska	130 mm	Velikost embalaže	50 m
Največja predobremenitev	n/a (Stoß) | n/a (Überlapp)	Kemična odpornost	na zahtevo
Teža	18 kg/100m		
Temperaturno območje	-20°...+60°C		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Barva	bež	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Lastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST
FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026