


klinični jermen

PU75A hellgrau glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBKI17BHGE	17x11 (B)	16,1	50	164	75	2,9	162		32,4	71,5		

pribl. 80° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,7približni koeficienti
trenja μ PE 0,4Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,35

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026