

klinični jermen

TPE55D beige glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščas		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312		62,5	137,7		
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488		97,5	215		
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813		162,5	358,2		

pribl. 55D / 100A

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,35približni koeficienti
trenja μ PE 0,2Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,15

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026