klinični jermen

TPE55D bež gladko, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
							Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312		62,5	137,7		
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488		97,5	215		
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813		162,5	358,2		

pribl. 55D / 100A	
Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,35
približni koeficienti trenja µ PE	0,2
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,15
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026