
klinični jermen

PU85A safirno modra gladko, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
							Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13PB	13x8 (A)	9,1	50	164	71	2,8	103		20,6	45,5		
FBZKP85A17PD	17x11 (B)	16,1	50	164	90	3,5	187		37,4	82,4		
FBZKP85A22PA	22x14 (C)	26,8	50	164	124	4,9	312		62,3	137,3		

pribl. 88° Shore A (±3)	
Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026