
klinični jermen

# PU85A zelena gladko, Napenjalni element aramid



| Št. | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode | | Priporočena minimalna debelina diskaø | | POGON Fmax/pas | | PREVOZ Največja transportna teža | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Stik | Prekrivanje | Stik | | Prekrivanje | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | N | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZKP85A10AA | 10x6 (Z) | 5,5 | 50 | 164 | 53 | 2 | 83 | | 16,5 | 36,4 | | |
| FBZKP85A13AV | 13x8 (A) | 9,1 | 50 | 164 | 75 | 3 | 140 | | 27,9 | 61,5 | | |
| FBZKP85A17AE | 17x11 (B) | 16,1 | 50 | 164 | 105 | 4,1 | 238 | | 47,7 | 105,1 | | |
| FBZKP85A22AB | 22x14 (C) | 26,8 | 50 | 164 | 135 | 5,3 | 385 | | 76,9 | 169,5 | | |

pribl. 88° Shore A (±3)

| Največja Predobremenitev | |
|---|---|
| Stik | 1,5 % |
| Prekrivanje | 1,5 % |
| približni koeficienti trenja μ jekla | 0,6 |
| približni koeficienti trenja μ PE | 0,35 |
| približni koeficienti trenja μ HDPE | 0,3 |

**Lastnosti**

**z penjalnim elementom za vleko**
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026