

klinični jermen

**TPE55D beige glatt**

| Št.         | Abmessungen<br>mm | Približna<br>teža<br>kg/100m | Velikost<br>posode |     | Priporočena<br>min.<br>ploščaø |      | DRIVE<br>Fmax/pas | TRANSPORT<br>Največja<br>transportna<br>teža |       |
|-------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
|             |                   |                              | m                  | ft  | mm                             | inch | Šok<br>N          | Šok<br>kg                                    | lbs   |
| FBKH55D13PZ | 13x8 (A)          | 9,1                          | 50                 | 164 | 101                            | 4    | 312               | 62,5                                         | 137,7 |
| FBKH55D17PZ | 17x11 (B)         | 16,1                         | 50                 | 164 | 143                            | 5,6  | 488               | 97,5                                         | 215   |
| FBKH55D22PZ | 22x14 (C)         | 26,8                         | 50                 | 164 | 195                            | 7,7  | 813               | 162,5                                        | 358,2 |

pribl. 55D / 100A

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Priporočena<br>predobremenitev | 2...4% |
|--------------------------------|--------|

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Približni koeficienti<br>trenja $\mu$ jeklo | 0,35 |
|---------------------------------------------|------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| približni koeficienti<br>trenja $\mu$ PE | 0,2 |
|------------------------------------------|-----|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Približni koeficienti<br>trenja $\mu$ HDPE | 0,15 |
|--------------------------------------------|------|

Skladen z zahtevami FDA/EC

**Lastnosti**
**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für  
direkten  
Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**  
 Besonders kälteflexibles  
 Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026