
klinični jermen

PU75A svetlo siva gladko, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
							Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBKI13AHGA	13x8 (A)	10	50	164	75	3	111	221	22,3	49,1	44,1	97,2
FBKI17BHGA	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	198	610	39,7	87,4	122,1	269,0
FBKI22CHGA	22x14 (C)	29	50	164	140	5,5	331	909	66,2	145,8	181,7	400,5

pribl. 80° Shore A (±3)	
Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Lastnosti

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026