klinični jermen

PU75A rdeča gladko



pribl. 80° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP75A06	6x4 (Y)	2,3	100	328	35	1,4	25	5,0	11,0
FBKP75A08	8x5 (M)	4	100	328	40	1,6	43	8,5	18,8
FBKP75A10	10x6 (Z)	6	50	164	50	2	65	13,0	28,6
FBKP75A13	13x8 (A)	10	50	164	75	3	111	22,3	49,1
FBKP75A17	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	198	39,7	87,4
FBKP75A22	22x14 (C)	29	50	164	145	5,7	331	66,2	145,8
FBKP75A32	32x20 (D)	62	25	82	210	8,3	693	138,5	305,3

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026