klinični jermen

PU85A safirno modra gladko



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	34	6,7	14,8
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	4	100	328	50	2	58	11,5	25,4
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	88	17,6	38,7
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151	30,2	66,5
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268	53,7	118,3
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448	89,5	197,3

Lastnosti

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026