
klinični jermen

PU80A transparentno gladko



pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,65
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP80A06TR	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	31	6,1	13,5
FBKP80A08TR	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	53	10,5	23,2
FBKP80A10TR	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	80	16,0	35,4
FBKP80A13TR	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	138	27,5	60,7
FBKP80A17TR	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	245	49,0	108,0
FBKP80A22TR	22x14 (C)	29	50	164	150	5,9	409	81,7	180,1
FBKP80A32TR	32x20 (D)	62	25	82	220	8,7	856	171,1	377,1

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026