


klinični jermen

PU80A ultramarinblau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaø		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKJ06YZLG	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	28	5,6	12,3
FBKJ08MLG	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	48	9,5	21,0
FBKJ10ZLG	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	73	14,5	32,0

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,65približni koeficienti trenja μ PE 0,35Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026