
klinični jermen

# PU80A ultramarinsko modra gladko



| Št. | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode | | Priporočena minimalna debelina diskaø | | POGON Fmax/pas | PREVOZ Največja transportna teža | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Stik | Stik | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBKJ06YZLG | 6x4 (Y) | 2,3 | 100 | 328 | 40 | 1,6 | 28 | 5,6 | 12,3 |
| FBKJ08MLG | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 48 | 9,5 | 21,0 |
| FBKJ10ZLG | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 55 | 2,2 | 73 | 14,5 | 32,0 |

| | |
|---|---|
| pribl. 84° Shore A (±3) | |
| Priporočena Predobremenitev | 4...8% |
| približni koeficienti trenja µ jekla | 0,65 |
| približni koeficienti trenja µ PE | 0,35 |
| približni koeficienti trenja µ HDPE | 0,3 |
| Skladen z zahtevami FDA/EC | |

**Lastnosti**

**FDA (Food and Drug Administration)**
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

**Vegansko**
Uporaba surovin neživalskega izvora

**Odporen na hidrolizo**
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

**Odporen proti mikrobom**
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

**Odporen na nizke temperature**
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026