
klinični jermen

PU80A kapriblu gladko



pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,65
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	31	6,1	13,5
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	53	10,5	23,2
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	80	16	35,4
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	138	27,5	60,7
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	245	49	108
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	409	81,7	180,1

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Možnost zaznavanja kovin s detektorjem kovin

Zaznavno z rentgenskimi žarki

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026