

klinični jermen

PU85A grün glatt, Napenjalni element Aramid



pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

 Približni koeficienti
 trenja μ jeklo 0,6

 približni koeficienti
 trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti
 trenja μ HDPE 0,3

Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščas		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	63	177	12,5	27,6	35,5	78,2
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	6	50	164	70	2,8	96	184	19,1	42,1	36,7	80,9
FBZKP85A13A	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	164	305,0	32,8	72,3	61	134,5
FBZKP85A17A	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	292	329	58,3	128,6	65,8	145,1
FBZKP85A22A	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	486	651	97,3	214,4	130,2	287
FBKK32DGGA	32x20 (D)	62	40	131	275	10,8	1019	n.a.	203,7	449,0	n.a.	n.a.

Lastnosti



mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
 höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026