
Tehnični list
Klinasti jermeni





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBZKP85A13A**
Barva: **zelena**

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Klinasti jermeni	k1 % sproščeno (Stik)	109,3 N | 24,6 lbf
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko	k1 % statično (Stik)	136,6 N | 30,7 lbf
Napenjalni element	aramid (2 mm)	k1 % sproščeno (prekrivanje)	203,5 N | 45,7 lbf
Način obdelave	n/a	k1 % statično (prekrivanje)	254,4 N | 57,2 lbf
Priporočena minimalna debelina diska	100 mm	Velikost embalaže	50 m
Največja predobremenitev	1,5% (Stoß) | 1,5% (Überlapp)	Kemična odpornost	na zahtevo
Teža	10 kg/100m		
Temperaturno območje	-20°...+60°C		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	zelena	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026