
# Tehnični list
# Klinasti jermeni






**Kakovost:** **PU85A**
**Številka artikla:** **FBZKP85A13PS**
**Barva:** **safirno modra**




| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Klinasti jermeni | k1 % sproščeno (Stik) | 75,4 N \| 17 lbf |
| Konstrukcija profila | z penjalnim elementom za vleko | k1 % statično (Stik) | 94,3 N \| 21,2 lbf |
| Napenjalni element | Polyester (1,5 mm) | k1 % sproščeno (prekrivanje) | 63 N \| 14,2 lbf |
| Način obdelave | n/a | k1 % statično (prekrivanje) | 78,8 N \| 17,7 lbf |
| Priporočena minimalna debelina diska | 95 mm | Velikost embalaže | 50 m |
| Največja predobremenitev | 2% (Stoß) \| 3% (Überlapp) | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Teža | 10 kg/100m | | |
| Temperaturno območje | -30°...+60°C | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | safirno modra | n/a |
| Abmessungen | 13x8 mm (A) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Lastnosti | Odporen na hidrolizo | n/a |
| n/a | Odporen proti mikrobom | n/a |
| n/a | Odporen na nizke temperature | n/a |
| n/a | z penjalnim elementom za vleko | n/a |
| n/a | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SKLADNOST |
|---|
| REACH (Uredba ES št. 1907/2006) v veljavnih različicah |
| Uredba (ES) št. 1935/2004 v veljavnih različicah |
| EG 10/2011 v veljavnih različicah |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026