

klinični jermen

PU85A ultramarinblau glatt, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBZKP85A13	13x8 (A)	10	50	164	125	4,9	108	21,6	47,7

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	0.5...2%
-----------------------------	----------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Lastnosti



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026