

klinični jermen

PU85A ultramarinblau glatt, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg lbs	
	mm	kg/100m							
FBZKP85A17	17x11 (B)	18	50	164	180	7,1	193	38,5	84,9
FBZKP85A22	22x14 (C)	29	50	164	220	8,7	243	48,6	107,2

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	0.5...2%
--------------------------------	----------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
---	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
--	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
--	-----

Lastnosti



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026