

klinični jermen

PU85A plus blau glatt

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščac		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža Šok	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKP85A06BP	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBKP85A08BP	8x5 (M)	4	100	328	50	2	60	12,0	26,5
FBKP85A10BP	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	92	18,3	40,4
FBKP85A13BP	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	157	31,5	69,4
FBKP85A17BP	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	280	56,0	123,4
FBKP85A22BP	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	467	93,4	205,8
FBKP85A32BP	32x20 (D)	62	25	82	250	9,8	978	195,6	431,0

Lastnosti**Geringe Dehnung**

Patentierter Materialmischung "PLUS" für geringere Dehnung.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026