
Tehnični list
Klinasti jermeni





Kakovost: **PU95A**
Številka artikla: **FBKM22CBGA**
Barva: **bež**

FDA EC

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU	
Kategorija profila	Klinasti jermeni
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko
Napenjalni element	Polyester (4 mm)
Način obdelave	n/a
Priporočena minimalna debelina diska	250 mm
Največja predobremenitev	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)
Teža	29 kg/100m
Temperaturno območje	-20°...+60°C

k1 % sproščeno (Stik)	304 N | 68,3 lbf
k1 % statično (Stik)	380 N | 85,4 lbf
k1 % sproščeno (prekrivanje)	383,1 N | 86,1 lbf
k1 % statično (prekrivanje)	478,9 N | 107,7 lbf
Velikost embalaže	50 m
Kemična odpornost	na zahtevo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Barva	bež	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Lastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST
FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026