
klinični jermen

TPE40D bež gladko



pribl. 40D / 95A	
Priporočena Predobremenitev	2...4%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,5
približni koeficienti trenja µ PE	0,25
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,2
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKR08MBG	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	73	14,5	32,1
FBKR10ZBG	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	111	22,2	48,8
FBKR13ABG	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	190	38,0	83,8
FBKR17BBG	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	338	67,7	149,2
FBKR22CBG	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	564	112,9	248,7

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

-30°C

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026