klinični jermen

TPE55D bež gladko



pribl. 55D / 100A

Priporočena Predobremenitev	2...4%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,35
približni koeficienti trenja µ PE	0,2
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,15
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKH55D08B	8x5 (M)	4,0	100	328	80	3,2	150	30,1	66,3
FBKH55D10B	10x6 (Z)	6,0	50	164	105	4,2	229	45,8	101,0
FBKH55D13B	13x8 (A)	10,0	50	164	130	5,1	393	78,7	173,4
FBKH55D22B	22x14 (C)	29,0	50	164	250	9,8	1167	233,5	514,6

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

-30°C

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026