


Kroglasti jermeni s konicami

PU95A beige glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBAM17X19BG	17x19	23,6	30	100	200	8	488	97,5	214,9
FBAM22X25BG	22x25	39,1	30	100	250	10	815	163,0	359,3

pribl. 95° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...5%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,45

približni koeficienti trenja μ PE 0,25

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,2

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026