


Kroglasti jermeni s konicami

PU95A beige glatt



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBBM17X19BG	17x19	25,6	30	100	210	8,4	533	106,5	234,7
FBBM22X25BG	22x25	43,8	30	100	260	10,4	913	182,5	402,2

pribl. 95° Shore A (±3)

Priporočena
predobremenitev 3...5%

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,45

približni koeficienti
trenja μ PE 0,25

Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,2

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026