Okrogli pas

PU60A soft ultramarinsko modra gladko



pribl. 65° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	5...10%
približni koeficienti trenja μ jekla	0.9
približni koeficienti trenja μ PE	0.55
približni koeficienti trenja μ HDPE	0.5
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRF030LGS	3	1/8	0,9	200	656	10	0,4	5	1,0	10,9
FBRF040LGS	4	5/32	1,6	200	656	20	0,8	9	1,8	3,9
FBRF050LGS	5	1/5	2,2	100	328	30	1,2	14	2,7	6,1
FBRF060LGS	6	7/32	3,4	100	328	35	1,4	20	4,0	8,7
FBRF080LGS	8	5/16	6	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBRF095LGS	9,5	3/8	8,5	100	328	60	2,4	50	9,9	21,9
FBRF100LGS	10	7/16	9,4	50	164	65	2,6	55	11,0	24,2

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026