

Rundriemen

PU60A soft ultramarinblau glatt

pribl. 65° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 5...10%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0.9

približni koeficienti trenja μ PE 0.55

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0.5

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	Šok lbs
FBRF030LGS	3	1/8	0,9	200	656	10	0,4	5	1,0	10,9
FBRF040LGS	4	5/32	1,6	200	656	20	0,8	9	1,8	3,9
FBRF050LGS	5	1/5	2,2	100	328	30	1,2	14	2,7	6,1
FBRF060LGS	6	7/32	3,4	100	328	35	1,4	20	4,0	8,7
FBRF080LGS	8	5/16	6	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBRF095LGS	9,5	3/8	8,5	100	328	60	2,4	50	9,9	21,9
FBRF100LGS	10	7/16	9,4	50	164	65	2,6	55	11,0	24,2

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs



Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026