Okrogli pas

PU70A ultramarinsko modra gladko



pribl. 76° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja μ jekla	0.75
približni koeficienti trenja μ PE	0.45
približni koeficienti trenja μ HDPE	0.40
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,9	200	656	15	0,6	6	1,2	2,7
FBRH040LG	4	5/32	1,6	200	656	25	1,0	11	2,2	4,9
FBRH048LG	4,8	3/16	2,2	200	656	30	1,2	16	3,2	7,0
FBRH050LG	5	1/5	2,2	100	328	35	1,4	17	3,5	7,6
FBRH060LG	6	7/32	3,4	100	328	45	1,8	25	5,0	11,0
FBRH080LG	8	5/16	6,0	100	328	55	2,2	44	8,8	19,5

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026