

Rundriemen

PU70A ultramarinblau glatt

pribl. 76° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0.75

 približni koeficienti trenja μ PE 0.45

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0.40

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,9	200	656	15	0,6	6	1,2	2,7
FBRH040LG	4	5/32	1,6	200	656	25	1,0	11	2,2	4,9
FBRH048LG	4,8	3/16	2,2	200	656	30	1,2	16	3,2	7,0
FBRH050LG	5	1/5	2,2	100	328	35	1,4	17	3,5	7,6
FBRH060LG	6	7/32	3,4	100	328	45	1,8	25	5,0	11,0
FBRH080LG	8	5/16	6,0	100	328	55	2,2	44	8,8	19,5

Lastnosti
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026