

Rundriemen

PU75A himmelblau glatt

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,7

 približni koeficienti trenja μ PE 0,4

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,35

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščag		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		Šok	Šok
			kg/100m					N	kg	lbs
FBRP75A020HI	2	5/64	0,5	200	656	10	0,4	4	0,8	1,7
FBRP75A030HI	3	1/8	0,9	200	656	20	0,8	8	1,7	3,7
FBRP75A040HI	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	15	3,0	6,6
FBRP75A048HI	4,8	3/16	2,2	200	656	35	1,4	22	4,3	9,6
FBRP75A050HI	5	1/5	2,4	100	328	40	1,6	24	4,7	10,4
FBRP75A060HI	6	7/32	3,4	100	328	50	2	34	6,8	15,0
FBRP75A063HI	6,3	1/4	3,8	100	328	55	2,2	37	7,5	16,5
FBRP75A070HI	7	9/32	4,7	100	328	60	2,4	46	9,2	20,4
FBRP75A080HI	8	5/16	6	100	328	65	2,6	60	12,1	26,6
FBRP75A095HI	9,5	3/8	8,5	100	328	75	3	85	17,0	37,5
FBRP75A100HI	10	7/16	9,4	50	164	80	3,2	94	18,8	41,5
FBRP75A120HI	12	15/32	13,5	50	164	90	3,5	136	27,1	59,8
FBRP75A125HI	12,5	1/2	14,8	50	164	100	3,9	147	29,5	64,9
FBRP75A150HI	15	19/32	21,5	50	164	120	4,7	212	42,4	93,5

Lastnosti

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026