Okrogli pas

PU80A oranžna gladko



pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,65
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP84A020	2	5/64	0,5	30	100	15	0,6	5	1,1	2,3
FBRP84A032	3,2	1/8	0,9	30	100	25	1	14	2,7	6,0
FBRP84A040	4	5/32	1,6	30	100	30	1,2	21	4,2	9,3
FBRP84A048	4,8	3/16	2,2	30	100	40	1,6	30	6,1	13,4
FBRP84A050	5	1/5	2,4	30	100	45	1,8	33	6,6	14,5
FBRP84A060	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	9,5	20,9
FBRP84A063	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	10,5	23,1
FBRP84A070	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	12,9	28,5
FBRP84A079	7,9	5/16	6	30	100	75	3	82	16,5	36,3
FBRP84A095	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,5	119	23,8	52,5
FBRP84A100	10	7/16	9,4	30	100	95	3,7	132	26,4	58,1
FBRP84A120	12	15/32	13,5	30	100	110	4,3	190	38,0	83,7
FBRP84A127	12,7	1/2	14,8	30	100	115	4,5	213	42,5	93,8
FBRP84A143	14,3	9/16	21	30	100	130	5,1	270	53,9	118,9
FBRP84A159	15,9	5/8	22,5	30	100	150	5,9	333	66,7	147,0
FBRP84A190	19	3/4	34	30	100	170	6,7	476	95,2	209,9

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026