

Rundriemen

PU80A orange glatt, Napenjalni element Polyester

pribl. 84° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,65približni koeficienti
trenja μ PE 0,35Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer ϕ		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRJ060OGA	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	197	9,5	20,9	39,3	86,6
FBRJ063OGA	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	198	10,5	23,1	39,7	87,4
FBRJ070OGA	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	203	12,9	28,5	40,6	89,5
FBRJ080OGA	8	5/16	6	30	100	80	3,2	84	210	16,9	37,2	42,1	92,7
FBRJ095OGA	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,6	119	223	23,8	52,5	44,7	98,5
FBRJ100OGA	10	7/16	9,4	30	100	100	4	132	228	26,4	58,1	45,6	100,6
FBRJ120OGA	12	15/32	13,5	30	100	110	4,4	190	607	38	83,7	121,4	267,6
FBRJ125OGA	12,5	1/2	14,8	30	100	115	4,6	206	613	41,2	90,8	122,6	270,3
FBRJ143OGA	14,3	9/16	21	30	100	130	5,2	270	886	53,9	118,9	177,1	390,4
FBRJ190OGA	19	3/4	34	30	100	170	6,8	476	963	95,2	209,9	192,6	424,5

Lastnosti


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
**Vegan**
 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs
**mit Zugträger**
 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026