Okrogli pas

PU80A oranžna gladko, Napenjalni element Polyester



pribl. 84° Shore A (±3)

Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,65
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
								Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRJ060OGA	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	197	9,5	20,9	39,3	86,6
FBRJ063OGA	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	198	10,5	23,1	39,7	87,4
FBRJ070OGA	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	203	12,9	28,5	40,6	89,5
FBRJ080OGA	8	5/16	6	30	100	80	3,2	84	210	16,9	37,2	42,1	92,7
FBRJ095OGA	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,6	119	223	23,8	52,5	44,7	98,5
FBRJ100OGA	10	7/16	9,4	30	100	100	4	132	228	26,4	58,1	45,6	100,6
FBRJ120OGA	12	15/32	13,5	30	100	110	4,4	190	607	38	83,7	121,4	267,6
FBRJ125OGA	12,5	1/2	14,8	30	100	115	4,6	206	613	41,2	90,8	122,6	270,3
FBRJ143OGA	14,3	9/16	21	30	100	130	5,2	270	886	53,9	118,9	177,1	390,4
FBRJ190OGA	19	3/4	34	30	100	170	6,8	476	963	95,2	209,9	192,6	424,5

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026