
Okrogli pas

PU80A transparentno gladko



pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,65
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP80A020TR	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	5	1,1	2,3
FBRP80A030TR	3	1/8	0,9	200	656	25	1	12	2,4	5,2
FBRP80A040TR	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	21	4,2	9,3
FBRP80A048TR	4,8	3/16	2,2	200	656	40	1,6	30	6,1	13,4
FBRP80A050TR	5	1/5	2,4	100	328	45	1,8	33	6,6	14,5
FBRP80A060TR	6	7/32	3,4	100	328	55	2,2	47	9,5	20,9
FBRP80A063TR	6,3	1/4	3,8	100	328	60	2,4	52	10,5	23,1
FBRP80A070TR	7	9/32	4,7	100	328	65	2,6	65	12,9	28,5
FBRP80A080TR	8	5/16	6	100	328	75	3	84	16,9	37,2
FBRP80A095TR	9,5	3/8	8,5	100	328	90	3,5	119	23,8	52,5
FBRP80A100TR	10	7/16	9,4	50	164	95	3,7	132	26,4	58,1
FBRP80A120TR	12	15/32	13,5	50	164	110	4,3	190	38,0	83,7
FBRP80A125TR	12,5	1/2	14,8	50	164	115	4,5	206	41,2	90,8
FBRP80A150TR	15	19/32	21,5	50	164	140	5,5	297	59,3	130,8
FBRP80A180TR	18	3/4	31	50	164	170	6,7	427	85,5	188,3
FBRP80A200TR	20	25/32	40	50	164	180	7,1	528	105,5	232,5

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

VEGAN

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026