Okrogli pas

PU80A SAFE kapriblu gladko



pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,65
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRJ020LGM	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	4	0,8	1,7
FBRJ030LGM	3	1/8	0,9	200	656	25	1	9	1,8	3,9
FBRJ032LGM	3,2	1/8	0,9	30	100	25	1	10	2,0	4,5
FBRJ040LGM	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	16	3,2	7,0
FBRJ048LGM	4,8	3/16	2,2	30	100	40	1,6	23	4,6	10,0
FBRJ050LGM	5	1/5	2,4	100	328	45	1,8	25	4,9	10,9
FBRJ060LGM	6	7/32	3,4	100	328	55	2,2	36	7,1	15,7
FBRJ063LGM	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	39	7,9	17,3
FBRJ080LGM	8	5/16	6	100	328	75	3	63	12,7	27,9
FBRJ095LGM	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,5	89	17,9	39,3
FBRJ100LGM	10	7/16	9,4	50	164	95	3,7	99	19,8	43,6
FBRJ120LGM	12	15/32	13,5	50	164	110	4,3	142	28,5	62,8
FBRJ125LGM	12,5	1/2	14,8	30	100	115	4,5	155	30,9	68,1
FBRJ143LGM	14,3	9/16	21	30	100	130	5,1	202	40,5	89,2
FBRJ150LGM	15	19/32	21,5	50	164	140	5,5	223	44,5	98,1

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Možnost zaznavanja kovin s detektorjem kovin

Zaznavno z rentgenskimi žarki

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026