
Okrogli pas

PU85A zelena grobo obdelano, Napenjalni element aramid



pribl. 88° Shore A (±3)

Največja Predobremenitev	
Stik	1,5 %
Prekrivanje	1,5 %
približni koeficienti trenja μ jekla	0,45
približni koeficienti trenja μ PE	0,3
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
								Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZR85A050RA	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39		7,9	17,3		
FBZR85A060RA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBZR85A063RA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBZR85A070RA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	180	15,4	33,9	36,0	79,4
FBZR85A080RA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBZR85A095RA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBZR85A100RA	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBZR85A120RA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBZR85A127RA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBZR85A143RA	14,3	9/16	19,3	50	164	145	5,7	349	625	69,8	153,9	125,1	275,6
FBZR85A150RA	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBZR85A180RA	18	3/4	31	50	164	190	7,5	509	655	101,8	224,3	131,0	288,8
FBZR85A200RA	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	678	125,7	277,0	135,5	298,7

Lastnosti

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026