
Okrogli pas

PU85A zelena gladko



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,6
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP85A020	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRP85A030	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRP85A040	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRP85A048	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRP85A050	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRP85A060	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRP85A063	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRP85A070	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRP85A080	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRP85A095	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRP85A100	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRP85A120	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRP85A125	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRP85A15	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8
FBRP85A18	18	3/4	31	50	164	180	7,2	509	101,8	224,3
FBRP85A20	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	125,7	277,0

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026