

Rundriemen

PU85A grün glatt, Napenjalni element Aramid

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,6

približni koeficienti
trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBZRP85A050A	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39		7,9	17,3		
FBZRP85A060A	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBZRP85A063A	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBZRP85A070A	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	180	15,4	33,9	36,0	79,4
FBZRP85A080A	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBZRP85A095A	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBZRP85A100A	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBZRP85A120A	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBZRP85A125A	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBZRP85A143A	14,3	9/16	19,3	50	164	145	5,7	349	625	69,8	153,9	125,1	275,6
FBZRP85A150A	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBZRP85A180A	18	3/4	31	50	164	190	7,5	509	655	101,8	224,3	131,0	288,8
FBZRP85A200A	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	678	125,7	277,0	135,5	298,7

Lastnosti**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026