
Okrogli pas

PU85A zelena gladko, Napenjalni element aramid



pribl. 88° Shore A (±3)

Največja Predobremenitev	
Stik	1,5 %
Prekrivanje	1,5 %
približni koeficienti trenja μ jekla	0,6
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
								Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A050A	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39		7,9	17,3		
FBZRP85A060A	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBZRP85A063A	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBZRP85A070A	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	180	15,4	33,9	36,0	79,4
FBZRP85A080A	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBZRP85A095A	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBZRP85A100A	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBZRP85A120A	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBZRP85A125A	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBZRP85A143A	14,3	9/16	19,3	50	164	145	5,7	349	625	69,8	153,9	125,1	275,6
FBZRP85A150A	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBZRP85A180A	18	3/4	31	50	164	190	7,5	509	655	101,8	224,3	131,0	288,8
FBZRP85A200A	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	678	125,7	277,0	135,5	298,7

Lastnosti

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026