


Rundriemen

PU85A saphirblau glatt

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

 približni koeficienti trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBRK020LGAAA	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,2	2,5
FBRK030LGAAA	3	1/8	0,9	200	656	25	1	13	2,6	5,7
FBRK040LGAAA	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	23	4,6	10,2
FBRK048LGAAA	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	33	6,7	14,7
FBRK050LGAAA	5	1/5	2,4	100	328	50	2	36	7,2	15,9
FBRK060LGAAA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	10,4	22,9
FBRK063LGAAA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	11,5	25,3
FBRK070LGAAA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	14,2	31,2
FBRK080LGAAA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	18,5	40,8
FBRK095LGAAA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	130	26,1	57,5
FBRK100LGAAA	10	7/16	9,4	50	164	100	4	145	28,9	63,7
FBRK120LGAAA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	208	41,6	91,7
FBRK125LGAAA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	226	45,2	99,5
FBRK150LGAAA	15	19/32	21,5	50	164	150	6	325	65,0	143,3

Lastnosti

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

g Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026