
Okrogli pas

PU85A safirno modra gladko, Napenjalni element Polyester



pribl. 88° Shore A (±3)	
Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
								Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK060LGAAC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	198	10,4	22,9	39,7	87,4
FBRK063LGA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	200	11,5	25,3	40,1	88,3
FBRK070LGA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	205	14,2	31,2	41,1	90,5
FBRK080LGA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	213	18,5	40,8	42,7	94,1
FBRK095LGA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	130	228	26,1	57,5	45,5	100,4
FBRK100LGA	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	145	233	28,9	63,7	46,6	102,7
FBRK120LGA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	208	614	41,6	91,7	122,8	270,6
FBRK125LGA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	226	621	45,2	99,5	124,1	273,6
FBRK150LGA	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	325	906	65,0	143,3	181,3	399,6

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026