
Okrogli pas

PU85A črna gladko



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Stik N	Stik kg	lbs
FBRK020SGA	2	5/64	0,5	200	656	20	0,8	6	1,1	2,5
FBRK030SGA	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	13	2,5	5,6
FBRK040SGA	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	23	4,5	10,0
FBRK050SGA	5	1/5	2,4	100	328	50	2,0	35	7,1	15,6
FBRK060SGA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	51	10,2	22,4

Lastnosti

Antistatično prevodno (Rg = <10E06Ω (1MΩ))
Antistatični profil z odličnimi mehanskimi lastnostmi

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026