


Rundriemen

PU85A schwarz glatt

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	Šok lbs
FBRK020SGA	2	5/64	0,5	200	656	20	0,8	6	1,1	2,5
FBRK030SGA	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	13	2,5	5,6
FBRK040SGA	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	23	4,5	10,0
FBRK050SGA	5	1/5	2,4	100	328	50	2,0	35	7,1	15,6
FBRK060SGA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	51	10,2	22,4

Lastnosti

**Antistatisch-
leitfähig (Rg =
<10E06Ω (1MΩ))**

Antistatisches Profil mit
hervorragenden
mechanischen Eigenschaften

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026