

Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,45

 približni koeficienti trenja μ PE 0,3

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,25

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščast		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža Šok	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRK020LRB	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LRB	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LRB	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRK048LRB	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRK050LRB	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LRB	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LRB	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LRB	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LRB	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LRB	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LRB	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LRB	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRK125LRB	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRK150LRB	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8

Lastnosti


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026