Okrogli pas

PU85A ultramarinsko modra grobo obdelano



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,45
približni koeficienti trenja μ PE	0,3
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas Stik	PREVOZ Največja transportna teža Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRK020LRB	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LRB	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LRB	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRK048LRB	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRK050LRB	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LRB	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LRB	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LRB	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LRB	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LRB	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LRB	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LRB	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRK125LRB	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRK150LRB	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

VEGAN

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026