

## Rundriemen

**PU85A ultramarinblau geraut, Napenjalni element Aramid**

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti  
trenja  $\mu$  jeklo 0,45približni koeficienti  
trenja  $\mu$  PE 0,3Približni koeficienti  
trenja  $\mu$  HDPE 0,25

Skladen z zahtevami FDA/EC

| Št.        | Premer $\varnothing$ |       | Približna teža | Velikost posode |     | Priporočena min. ploščao |      | DRIVE Fmax/pas |               | TRANSPORT Največja transportna teža |       |                |       |
|------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|-----|--------------------------|------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------|----------------|-------|
|            | mm                   | inch  |                | m               | ft  | mm                       | inch | Šok N          | Prekrivanje N | Šok kg                              | lbs   | Prekrivanje kg | lbs   |
| FBRK050LRC | 5                    | 1/5   | 2,4            | 100             | 328 | 50                       | 2    | 39             | 173           | 7,9                                 | 17,3  | 34,6           | 76,2  |
| FBRK060LRC | 6                    | 7/32  | 3,4            | 100             | 328 | 60                       | 2,3  | 57             | 176           | 11,3                                | 24,9  | 35,2           | 77,7  |
| FBRK063LRC | 6,3                  | 1/4   | 3,8            | 100             | 328 | 65                       | 2,5  | 62             | 177           | 12,5                                | 27,5  | 35,5           | 78,1  |
| FBRK080LRC | 8                    | 5/16  | 6              | 100             | 328 | 80                       | 3,2  | 101            | 293           | 20,1                                | 44,3  | 58,7           | 129,3 |
| FBRK095LRC | 9,5                  | 3/8   | 8,5            | 100             | 328 | 95                       | 3,7  | 142            | 301           | 28,4                                | 62,5  | 60,2           | 132,7 |
| FBRK100LRC | 10                   | 7/16  | 9,4            | 50              | 164 | 100                      | 3,9  | 157            | 304           | 31,4                                | 69,2  | 60,8           | 134   |
| FBRK120LRC | 12                   | 15/32 | 13,5           | 50              | 164 | 120                      | 4,7  | 226            | 317           | 45,2                                | 99,7  | 63,4           | 139,7 |
| FBRK125LRC | 12,5                 | 1/2   | 14,8           | 50              | 164 | 125                      | 4,9  | 245            | 321           | 49,1                                | 108,2 | 64,1           | 141,3 |
| FBRK150LRC | 15                   | 19/32 | 21,5           | 50              | 164 | 150                      | 5,9  | 353            | 626           | 70,7                                | 155,8 | 125,2          | 276   |

## Lastnosti



**FDA (Food and Drug Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



**Vegan**  
 Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs



**mit Zugträger**  
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026