Okrogli pas

PU85A ultramarinsko modra grobo obdelano, Napenjalni element aramid



pribl. 88° Shore A (±3)

Največja Predobremenitev	
Stik	1,5 %
Prekrivanje	1,5 %
približni koeficienti trenja μ jekla	0,45
približni koeficienti trenja μ PE	0,3
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
								Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026